

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW

Kuvaus

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW on kuituvahvistettu, sementtipohjainen ja itsetasoittuva tasoitemassa. Soveltuu sisätiloihin Roth QuickTemp ClimaComfort®-levyjen ja Roth QuickTemp Compact®-järjestelmän asennuksiin.

Tekniset tiedot

Sekoitussuhde:	4,5 - 5,0 litraa vettä/25 kg
Sekoitusaika:	2 - 4 minuuttia
Menekki:	1,7 kg/m ² /mm
Raekoko:	Enin. 1 mm
Kerroksen paksuus:	10 - 50 mm
Puristuslujuus 28 vrk kuluttua:	> 30 MPa
Taivutuslujuus 28 vrk kuluttua:	> 6 MPa
Kuivumisaika (kun sisälämpötila +20°C, 50% ilmankosteus):	1 vrk/cm/kerros
Käyttölämpötila:	+10 ja +25°C välillä

Juoksevuu den on oltava 155 - 165 mm (SS 923519).

EN 13813-luokitus:

Paine:	C30
Taivutuslujuus:	F6
Kutistuma 28 vrk kuluttua:	< 0,04%
Tartunta pintakäsitelyyn betoniin:	> 1,5 MPa
Työstöaika:	n. 30 min
Kävelykuiva:	2 - 5 tunnin kuluttua
Laattojen asennus:	1 vrk kuluttua
Puulattian asennus:	3 vrk kuluttua

Säilytys

Säilytettävä kuivassa. Käytettävä 12 kk sisällä valmistuspäivämäärästä. LVI-nro 2070780

VAROITUS

Sementtiä 1 - 5%.

Ärsyttää ihoa.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Terveydelle haitallista hengitettynä.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/suojalaseja/kasvonsuojainta.

Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, mikäli mahdollista, ja jatka huuhtelemista. Hakeudu lääkäriin, mikäli ärsytys jatkuu pesun jälkeen. Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Hukkaa ja likaa on vältettävä. Sisältö/pakkaus viedään keräyspisteisiin tai jäteasemille alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita noudattaen.

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

